
Zastosowanie



Szkło dekoracyjne
polecana folia **LUS**

Szkło bezpieczne transparentne
polenaca folia EPA



Właściwości

LUS

charakterystyka		wartość
WARUNKI KLEJENIA	[°C] Temperatura przylegania szkła	120
	[°C] Punkt topninia	70
PARAMETRY ŚWIETLNE	[%] Transmisja światła	82,6
	[%] Współczynnik odbicia	7,2
	[%] Współczynnik transmisji energii słonecznej	0,87
	[%] Współczynnik odbicia światła słonecznego	0,2
	[%] Współczynnik zacienienia	0,87
	[%] Współczynnik zamglenia	0,6
	[%] Blokowanie UV	>98
SIŁA PRZYLEGANIA	[N/20mm] Siła przylegania (EVA-SZKŁO)	100
	[N/20mm] Siła przylegania (EVA-PCV)	90
ABSORBCJA WODY	23°C 24h [%] Współczynnik absorbcji wody	0,1
TESTY WYTRZYMAŁOŚCIOWE	[Mpa] Przełamanie	17
	[%] Przełamanie prze rozciąganiu	800
TESTY ANTY-UV	Test na starzenie UV 12 miesięcy	OK
	UV 2000h test	0,06
TESTY STRZENIOWE	[120°C,2h] Wytrzymałość cieplna	OK
	wytrzymałość na wodę 2 miesiące	OK
	50°C, 95% wilgotność 2 tygonie	OK
	odporność na włamania	OK
	odporność na uderzenie wahadłem	OK

EPA

charakterystyka		wartość
WARUNKI KLEJENIA	[°C] Temperatura przylegania szkła	130
	[°C] Punkt topninia	72
PARAMETRY ŚWIETLNE	[%] Transmisja światła	92,5
	[%] Współczynnik odbicia	9,5
	[%] Współczynnik transmisji energii słonecznej	82,6
	[%] Współczynnik odbicia światła słonecznego	7,2
	[%] Współczynnik zacienienia	0,87
	[%] Współczynnik zamglenia	0,2
	[%] Blokowanie UV	>98
SIŁA PRZYLEGANIA	[N/20mm] Siła przylegania (EVA-SZKŁO)	112
	[N/20mm] Siła przylegania (EVA-TPT)	120
ABSORBCJA WODY	23°C 24h [%] Współczynnik absorbcji wody	0,1
TESTY WYTRZYMAŁOŚCIOWE	[Mpa] Przełamanie	20
	[%] Przełamanie prze rozciąganiu	960
TESTY ANTY-UV	Test na starzenie UV 12 miesięcy	OK
	UV 2000h test	0,06
TESTY STARZENIOWE	[120°C,2h] Wytrzymałość cieplna	OK
	wytrzymałość na wodę 2 miesiące	OK
	50°C, 95% wilgotność 2 tygonie	OK
	odporność na włamania	OK
	odporność na uderzenie wahadłem	OK

ZAPEWNIAMY:
-wsparcie technologiczne,
-dostawy folii z magazynu w Warszawie
-dostawy materiałów dekoracyjnych używanych do laminowania
-pomoc w uzyskaniu certyfikatów bezpieczeństwa